



ТЕКАДОМ

Для паркета



Tekadom для паркета – однокомпонентная уплотнительная масса на основе акриловой дисперсии, предназначенная для заполнения и уплотнения швов между паркетом и другими материалами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота нанесения
- Не стекает в вертикальных щелях
- Отличная адгезия к пористым материалам
- Переносит до 10% деформации
- Водонепроницаемая после высыхания
- Легко шлифуется
- Легко окрашивается
- Не содержит растворителей
- Устойчива к атмосферным влияниям, солнечному свету и старению
- Просто очищается водой
- Цвета: бук, дуб, сосна, клен, ясень, черешня

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для заключительных работ при укладке паркета. Подходит также для ламинатов, деревянных настилов и пробки.
- Для заполнения щелей между паркетом и плинтусами или стенами, угловых швов плинтусов, щелей между паркетом и дверными наличниками, щелей между паркетом и трубами обогрева, небольших трещин в паркетe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа		акрилатная дисперсия
Вид		паста
Механизм отверждения		испарение воды
Удельный вес		1750 ± 20 кг/м ³
Время образования пленки	23° C/50% отн. влаж	10-15 минут
Диапазон рабочих температур		+5° C до +40° C

Отвердевшая масса

Твердость по Шору А	A ISO 868	50 ± 5
Изменение объема	SIST ISO 10563	13 ± 2%
Прочность на разрыв	SIST EN 28339	0,40 ± 0,05 МПа
Растяжение при разрыве	SIST EN 28339	150 ± 50%
Термостойкость		-20° C до +75° C

ТЕКАДОМ *Для паркета*

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Рабочие поверхности должны быть чистые, без жира и пыли. Могут быть влажными.

Подготовка шва и картриджа:

- Для лучшей адгезии используйте грунт, смешав акриловую уплотнительную массу с водой (1 часть уплотнительной массы + 3 части воды). Намочите поверхность при помощи кисточки или губки и оставьте высыхать на пару минут.
- Обрежьте картридж сверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрежьте его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. Нанесите уплотнительную массу равномерным слоем.
- Для нанесения уплотнительной массы можно использовать шпатель.
- В конце работы, выровняйте уплотнительную массу при помощи приспособления для разглаживания или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Рабочий инструмент очистите водой сразу после использования.

УПАКОВКА

- картриджи 300 мл (в ящике 20 шт.)
 - бочки 200 л
- По заказу возможны также другие способы упаковки, напр. для промышленных целей.

ХРАНЕНИЕ

24 месяцев при температуре между 10°C и 30°C, в оригинально закрытой упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для работы с Tekadom для паркета не требуется специальных мер безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.

Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (347) 224-24-93,
электронный адрес: instbnhp@bk.ru