



ТЕКАПУР

Полиуретановауа пена Профессиональная Быстро затвердевающая



ТЕКАПУР быстро затвердевающая пена профессиональная – однокомпонентная полиуретановая пена, предназначенная для использования с монтажными пистолетами. Затвердевает под воздействием атмосферной влаги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕКАПУР быстро затвердевающая пена профессиональная обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Имеет хорошие адгезивные свойства ко всем строительным материалам, как например дерево, бетон, газобетон, кирпич, металл, алюминий, не имеет к полиэтилену, силикону и тефлону.

Преимущества использования PU-пены под пистолет:

- экономное использование благодаря более точной дозировке
- облегчает выполнение ручных работ и саму работу с PU - пеной
- не вытекает и не капает из открытого баллона
- не затвердевает во время пауз в работе
- меньше очистки
- быстрая замена баллонов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в строительстве для уплотнения, монтажа, заполнения, изоляции и установки встраиваемых элементов там, где требуется быстрое завершение работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем:	40 - 45 л (свободное расширение) (750 мл)
Плотность пены:	16 - 18 кг/м ³
Диапазон рабочих температур:	мин. +5°C (поверхности), 20 - 25°C (упаковки)
Время сцепления:	18°C/60% отн. влаж. 5 - 10 минут
Время до срезания:	σ=3 см, 18°C/60% отн. влаж. 15-20 минут
Время полимеризации:	1 - 3 часа, в зависимости от температуры и влажности
Термостойкость:	-40°C до +90°C
Изменение объема:	макс. - 1%
Поглощение воды:	макс. 1%
Прочность на сжатие:	DIN 53428 0,04 - 0,05 МПа
Прочность на разрыв:	DIN 53455 0,07 - 0,08 МПа
Растяжение при разрыве:	DIN 53455 20 - 30 %
Теплопроводность:	DIN 52612 0,036 W (м К) при 20°C
Класс огнестойкости:	DIN 4102, del 1 B2

ТЕКАPUR
Полиуретановауа пена
Профессиональная
Быстро затвердевающая

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основания должны быть чистыми, без пыли, жира и других загрязнений. Сухие и пористые основания увлажните водой. Содержание упаковки должно иметь комнатную температуру. Если температура ниже требуемой, опустите упаковку в теплую воду (макс. T = 40°С) прибл. на 20 минут. Хорошо встряхните развернутый клапаном вниз баллон, вставьте его в пистолет и нажмите на клапан (удерживайте ~ 2 сек.), чтобы пистолет наполнился пеной.

При работе всегда удерживайте баллон клапаном вниз. Активируйте баллон нажатием на клапан. Используйте дозатор пены на тыльной стороне пистолета. При замене баллона, хорошо встряхните новый баллон, и сразу замените использованный баллон новым, чтобы предупредить высыхание пены в адаптере. Затвердевшую пену на распылителе баллона отстраняйте механическим путем. При коротких паузах в работе, баллон можно оставлять в пистолете, закрутив винт на тыльной стороне пистолета. Перед длительными перерывами в работе очистите пистолет чистящим средством ТЕКАPUR. При работе учитывайте, что объем пены увеличивается на 30 - 50%. При заполнении отверстий глубиной более 5 см, наносите пену слоями. Второй слой наносится после затвердевания первого слоя.

Затвердевание можно ускорить, побрызгав пену водой. Когда пена затвердеет, обрежьте её острым ножом и приступайте к заключительным работам: покройте пену штукатуркой, заклейте, окрасьте...

Если вы не использовали целого баллона, очистите клапан чистящим средством ТЕКАPUR или уксусом. Затвердевшую пену можно удалить чистящим средством APURSIL или механическим путём.

УПАКОВКА

- аэрозоль-баллон 750 мл

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев (+10°С до +20°С)

Высокие температуры сокращают срок годности.
Храните баллоны в вертикальном положении

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит дифенилметан 4,4, - диизоцианат. Легковоспламеняющееся вещество. Опасно для здоровья при попадании в организм. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Может вызывать аллергию при попадании в дыхательные пути и на кожу. Пары не вдыхать. При попадании на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды с мылом. Используйте соответствующую защитную одежду и защитные рукавицы. При попадании в организм немедленно обратитесь за помощью к врачу и покажите упаковку или этикетку. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Баллон под давлением: защищать от попадания прямых солнечных лучей, температур выше 50°С. Не пытайтесь делать отверстия или поджигать баллон, даже если он пустой. Не распылять в открытый огонь или на тлеющие предметы. Хранить отдельно от источников возгорания - не курить. Хранить в недоступных для детей местах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.

Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (347) 224-24-93, электронный адрес: instbnhp@bk.ru